

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

检 验 报 告



JST-AW201500295



共 3 页 第 1 页

产品名称	KGVF0519-13 245G面料（深墨蓝）	型号规格	—
委托单位	福建泉州匹克体育用品有限公司	商 标	—
地 址	福建省泉州市丰泽区东海街道东宝工业区	检验类别	委托送样
生产单位	江阴福汇纺织有限公司	样品等级 安全类别	一等品/B类
地 址	江苏省江阴市肖山路9号	到样日期	2015-03-18
抽样地点	—	检验日期	2015-03-18~2015-03-31
样品数量	1米	分包情况	APE0分包江苏出入境检验检疫局 工业产品检测中心
抽样基数 抽样批量	—/—	样品状态	符合检验要求
批号或货号 或款号	F653001	生产日期	—
检验依据	GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类、GB/T22853-2009《针织运动服》、GB/T23322-2009《纺织品 表面活性剂的测定 烷基酚聚氧乙烯醚》		
检验结论	<p>样品经检验，所检项目符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类B类、GB/T22853-2009《针织运动服》标准规定的一等品要求（其中烷基酚聚氧乙烯醚APE0为实测值）。</p> <p>签发日期：2015年03月10日</p>		
备注	<p>客户提供信息：20S/1 精梳棉+16S/1 精梳棉 大鱼鳞单位衣</p>		



批准：

[Signature]

审核：

[Signature]

主检：

[Signature]

检测结果



JST-AW201500295

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技术要求	检验结果	单项判定
1	异味		GB18401-2010	无	无	合格
2	pH值		GB/T7573-2009 0.1mol/L KCL溶液	4.0~8.5	5.8	合格
3	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	4-氨基联苯(92-67-1)	GB/T17592-2011	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺(92-87-5)		≤ 20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺(95-69-2)		≤ 20	未检出	
		2-萘胺(91-59-8)		≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯(97-56-3)		≤ 20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺(99-55-8)		≤ 20	未检出	
		对氯苯胺(106-47-8)		≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚(615-05-4)		≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷(101-77-9)		≤ 20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺(91-94-1)		≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺(119-90-4)		≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺(119-93-7)		≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷(838-88-0)		≤ 20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺(120-71-8)		≤ 20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)(101-14-4)		≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚(101-80-4)		≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚(139-65-1)		≤ 20	未检出	
		邻甲苯胺(95-53-4)		≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯(95-80-7)		≤ 20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺(137-17-7)		≤ 20	未检出	
		邻氨基苯甲醚(90-04-0)		≤ 20	未检出	
		4-氨基偶氮苯(60-09-3)		≤ 20	未检出	

检测结果



JST-AW201500295

序号	检 验 项 目		测 试 方 法	技术要求	检验结果	单项判定
3	可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)	2, 4-二甲基苯胺 (95-68-1)	GB/T17592-2011	≤20	未检出	合格
		2, 6-二甲基苯胺 (87-62-7)		≤20	未检出	
4	起球 (级)		GB/T4802. 1-2008 (压重780cN, 起球600次)	≥3. 0	3	合格
5	顶破强力 (N)		GB/T19976-2005 (钢球直径为38mm)	≥220	601	合格
6	耐皂洗色牢度 (级)	原样变色	GB/T3921-2008 A (1)	≥4	4	合格
		沾色[棉]		≥3-4	4	
		沾色[羊毛]		≥3-4	4	
7	耐水色牢度 (级)	原样变色	GB/T5713-2013	≥3-4	4-5	合格
		沾色[棉]		≥3-4	4-5	
		沾色[羊毛]		≥3-4	4-5	
8	耐酸汗渍色牢度 (级)	原样变色	GB/T3922-2013	≥3-4	4-5	合格
		沾色[棉]		≥3-4	4-5	
		沾色[羊毛]		≥3-4	4-5	
9	耐碱汗渍色牢度 (级)	原样变色	GB/T3922-2013	≥3-4	4-5	合格
		沾色[棉]		≥3-4	4-5	
		沾色[羊毛]		≥3-4	4-5	
10	耐摩擦色牢度 (级)	干摩	GB/T3920-2008	≥3-4	4	合格
		湿摩		≥2	3	
11	耐光色牢度 (级)		GB/T8427-2008方法3	≥4	符合4	合格
12	耐光、汗复合色牢度 (碱性) (级)		GB/T14576-2009	≥3	3-4	合格
13	烷基酚聚氧乙烯醚 APEO (mg/kg)	壬基酚NPEO	GB/T23322-2009	—	<10	—
		辛基酚OPEO		—	<10	
备注	“未检出”指检测结果小于检出限，可分解致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg；甲醛（分光光度法）检出限为20mg/kg。					